SERRA&CO Ceramiche

Produktdatenblatt	Gruppe BIa GL – Anhang G EN 14411 ISO 13006	SERRA&CO Ceramiche VICTORIA PLC Ceramics Italy

Verwendungszweck des Materials: Boden- und Wandbelag für Innenräume

Art des Materials: Glasierte Feinsteinzeugfliesen, trocken gepresst, rectifiziert
Format: 60x1200 cm (W=595x1192x9 mm)

Serie: 6604

Art der Prüfung		**Testmethode**	**Standardanforderungen**				**Serra&Co Standard**
			EN 14411		**ISO 13006**		
Abmessungen	Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6%	±2,0mm	± 0,6%	±2,0mm	Konform
	Dicke		± 5,0%	±0,5mm	± 5,0%	±0,5mm	Konform
	Geradlinigkeit der Seiten		± 0,5%	±1,5mm	± 0,5%	±1,5mm	Konform
	Orthogonalität		± 0,5%	±2,0mm	± 0,5%	±2,0mm	Konform
	Ebenheit		± 0,5%	±2,0mm	± 0,5%	±2,0mm	Konform
Physikalische Eigenschaften	Bestimmung der Wasseraufnahme	ISO 10545-3	$E_v < 0{,}5\%$				Konform
	Bestimmung der Bruchfestigkeit	ISO 10545-4	≥1.300 N				Konform
	Bestimmung des Bruchmoduls	ISO 10545-4	≥35 N/mm^2				Konform
	Bestimmung der Beständigkeit gegen Oberflächenabrieb von glasierten Fliesen	ISO 10545-7	Einstufung: PEI IV				/
	Bestimmung der Beständigkeit gegen Thermoschock	ISO 10545-9	Beständig				Konform
	Bestimmung der Haarrissbeständigkeit bei glasierten Fliesen	ISO 10545-11	Beständig				Konform
	Bestimmung der Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Beständig				Konform

SERRA&CO Ceramiche

	Bestimmung der Rutschhemmung			
	Bestimmung der Rutschhemmung	EN 16165 Annex B	R9	/
		EN 16165 Annex A	/	/
	Bestimmung des dynamischen Reibungskoeffizienten (DCOF)	BOT 3000 (ANSI A326.3:2021)	≥ 0,42	/
Chemische Beständigkeit	**Bestimmung der Fleckenbeständigkeit**			
	Beizen mit Nachzeichnerwirkung (Pasten) *Chromgrün in Leichtöl*	ISO 10545-14	Einstufung: 5	/
	Flecken mit chemischer Wirkung *Jodtinktur in alkoholischer Lösung*		Einstufung: 5	/
	Flecken mit filmbildender Wirkung *Olivenöl*		Einstufung: 5	/
	Bestimmung der chemischen Beständigkeit			
	Heimprodukte *Ammoniumchlorid*	ISO 10545-13	Einstufung: A	/
	Poolsalze *Natriumhypochlorit*		Einstufung: A	/
	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Säuren und Basen			
	Zitronensäure	ISO 10545-13	Einstufung: LA	/
	Salzsäure		Einstufung: LA	/
	Kaliumhydroxid		Einstufung: LA	/
Die in dieser Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Farbe Beige				

Serramazzoni, lì 30/09/2026

Quality Management Office

CERAMICHE SERRA S.p.A.
Via Estense n. 10589
41028 SERRAMAZZONI (MO)
Cod.Fisc. e P.IVA 00180430365