

**Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente aus Beton
nach DIN EN 13198:
Produktname: iBrixx Antik**

Eigenschaft	Anforderung / Anmerkung
Ausführung	1-schichtig
Nennmaße (Herstellmaße)	Länge 278 ± 5mm Breite 208 ± 5mm Höhe 83 ± 5mm
Format	28/21/8,5
Empfohlene Rastermaße ¹⁾	
Fase	Ringsum gebrochene Kanten
Abstandhalter	ohne
Konizität	Planmäßig keine, max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite	Planmäßig , gerumpelt
Unterseite	Planmäßig , gerumpelt
Seitenflächen	Planmäßig , gerumpelt
Farben	Sandstein, Herbstlaub, Grau-Schwarz, Weiß-Schwarz
Werk	Vechta
Oberflächenbearbeitung (nur Oberseite)	gerumpelt
Nennmaßabweichung	
Maximale Differenz zwischen den Flächendiagonalen	Nicht Zutreffend
Witterungswiderstand	Gemäß DIN EN 13198 Abschnitt 4.3.5.2 < 7 %
Druckfestigkeit	Mindestdruckfestigkeit 30 N/mm ²
Abriebwiderstand	
Gleit-/Rutschwiderstand	
Bruchlast	C 25/30
1) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).	

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonprodukte.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Betonprodukte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und bei der Oberflächenbearbeitung hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonprodukte.

Abweichungen von der Farbtintensität der Betonprodukte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonprodukte.

Einsatzbereiche:

Der oben näher bezeichnete Antik Trockenmauerstein ist für Mauern und Einfriedungen geeignet.