

EICHE 1-STAB-DIELE FAMILY



Produktindex	DBE1-L05-XXR-K14130-F
EAN-Code	5906737958452

MATERIAL/ AUFBAU

Parkettaufbau:	Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Eiche, Mittelschicht und der Gegenzug aus Nadelholz
Optik der Oberfläche:	1-Stab-Diele (durchgehende Decklamelle), Family Klasse
Oberflächenbehandlung:	5 Schichten UV-matt Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack) wohnfertig endbehandelt
Verbindungssystem: (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei)	Verriegelungssystem – Barlock 5Gc system, Einlage Stirnseite – HDF

CHARAKTERISTIK DER NUTTSCHICHT

Charakteristik der Nuttschicht	Eichenholz in gelbbrauner Farbe mit natürlichen Eigenschaften charakteristischen für diese Spezies. Die Bodenoberfläche zeigt vielfältige Holzmaserung und unterschiedliche Färbung der Eiche. Es bekommt dunkler unter dem Einfluss von UV-Strahlen. Oberflächenschicht mit vierseitigem Mikro-Fase geformt mittels Bürsten.
Härte des für die Nuttschicht verwendeten Eichenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)	Durchschnittliche Holz Härte – 37 MPa

ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄSS DER NORM EN 13489

Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm)	Toleranzwerte
Stärke: 14	Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2\text{mm}$
Länge: 1092	+/-0,1%
Breite: 130	+/- 0,2mm

DIE STÄRKE DER EINZELNEN SCHICHTEN DER HOLZDIELE WERDEN GEMÄSS DER NORM EN 13647 GEMESSEN

Nutzschicht:	2,5 mm
Mittellage:	9,5 mm
Gegenzug:	2,0 mm

VERPACKUNG

Anzahl der Dielen pro Packung:	7 Stück a'1092mm v 6 Stück a'1092mm + 2 Stück a'1064mm
Verpackung:	0,99m ² /Pak, 40 Pak/Palette = 39,60m ²

PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE

Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489:	7% +/- 2%
Verlegung auf der Fußbodenheizung:	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
Garantie:	20 Jahre

BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*

Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werksortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark)
Klassifikation der Sortierung Barlinek	Family Klasse
Gesunde Äste	Mit einem Durchmesser bis zu 35 mm
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	Mit einem Durchmesser bis zu 25 mm
Astlöcher, gespachtelt	Mit einem Durchmesser bis zu 20 mm
Rindeneinwüchse	Zulässig
Färbung der Nutzschicht	Differenziert im Rahmen einer Holzart, rustikal
Faserverlauf der Nutzschicht	Differenziert
Splint (nur bei Eiche)	Zulässig ohne Begrenzung
Markstrahlen (nur bei Eiche)	Zulässig am Rand der Holzdielen mit einer Breite bis zu 10%
Gespachtelte Risse	Zulässig mit einer Breite bis zu 5 mm und einer Länge bis zu 200 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	Nicht zulässig

*Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

Hinweis

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist.

Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.

PFLEGE LACKIERTER HOLZBÖDEN

<p>PROTEKTOR KONZENTRAT Unterhaltsreinigung</p>	<p>EIGENSCHAFTEN: Wischzusatz Konzentrat für Holzböden mit natürlichen Zusatzstoffen. Reinigt gründlich und hinterlässt keine Streifen. Wirkt auffrischend und schützt den Boden vor Schmutz. ANWENDUNGSBEREICH: Für alle Arten von lackierten Holzböden. Es kann für andere lackierte Flächen wie z.B. Möbel oder Platten im Innenbereich sowie für Laminatböden eingesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ergiebigkeit: ca. 500m²/1 L
<p>PROTEKTOR KOMPLETT - Grundreinigung.</p>	<p>EIGENSCHAFTEN: Flüssiges Reinigungsmittel für alle lackierten Holzflächen. ANWENDUNGSBEREICH: Für alle lackierten Holzböden im Innenbereich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ergiebigkeit: ca. 200m²/1 L <p>WICHTIG: PROTEKTOR KOMPLETT IMMER VOR DEM AUFTRAGEN VON PROTEKTOR BLASK AUFBRINGEN</p>
<p>PROTEKTOR BLASK - Erstpflge und Regeneration Für den gewerblichen Bereich empfohlen</p>	<p>EIGENSCHAFTEN: Dieses Mittel schützt den neu verlegten Holzboden mit einer Art Mikrofilm auf der gesamten Fußbodenoberfläche und auf allen Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Holzdielen vor Eindringen von Schmutz und Staub. Es beseitigt kleine Risse in der beschädigten Lackschicht. ANWENDUNGSBEREICH: Für alle lackierten Holzböden im Innenbereich.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ergiebigkeit: ca. 100m²/1 L <p>WICHTIG: VOR DEM AUFTRAGEN VON PROTEKTOR BLASK MUSS DER BODEN IMMER MIT PROTEKTOR KONZENTRAT ABGEWISCHT WERDEN. PROTEKTOR BLASK STEIGERT LEICHT DEN GLANZ DER LACKIERTEN OBERFLÄCHE UM EIN PAAR GRAD. BEI GEBÜRSTETEN UND GEFASTEN HOLZBÖDEN DIE ÜBERSCHÜSSIGEN MENGEN VON PROTEKTOR BLASK VON DEN VERTIEFUNGEN DER HOLZDIELEN ENTFERNEN.</p>

EMPFOHLENE HÄUFIGKEIT DER PFLEGEMASSNAHMEN*

	Protector Konzentrat	Protector Komplet	Protector Blask
Grad der Beanspruchung	Unterhaltsreinigung	Periodische Reinigung	Periodische Regenerierung
Holzböden in Räumen mit niedriger Beanspruchung z.B.: Wohnzimmer, Schlafzimmer	Alle 5-7 Tage	Alle 12 Monate	nach visueller Beurteilung
Holzböden in Räumen mit durchschnittlicher Beanspruchung z.B.: Treppenträume, Korridore, Büroräume	Alle 3-5 Tage	Alle 3-6 Monate	nach visueller Beurteilung
Holzböden in Räumen mit intensiver Beanspruchung z.B.: Restaurants, Geschäfte, Schulen	Alle 1-3 Tage	1-2-mal pro Monat	nach visueller Beurteilung

WICHTIG:

Der Holzboden ist nur mit den dafür bestimmten Pflegemitteln zu pflegen.

* Durch die Anwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln anderer Hersteller als Barlinek für die Behandlung lackierten Holzböden können Flecken, Verfärbungen auf den gefärbten und farblosen Holzböden sowie eine

große Veränderung der Glätte und des Glanzes entstehen. Bei Einsatz von Mitteln anderer Hersteller übernimmt die Firma Barlinek keine Verantwortung für Ergebnisse deren Anwendung.

Alle Vorgaben für die Häufigkeit der Reinigung und Pflege der Holzböden dienen nur der Orientierung und hängen von der tatsächlichen Beanspruchung ab. Aus den vorstehenden Gründen können sie nicht als

Erstellungsdatum - 29.11.2020