

DECODALLE KORK WAND FLIESEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ALLGEMEINE DEFINITION UND ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKTES		
Definition		Furnierte agglomerierte Korkfliesen zur Verwendung als Wandverkleidung in Gebäuden. Fliesen werden hergestellt, indem ein dekoratives Korkfurnier mit einem Träger aus agglomeriertem Kork verklebt wird. Fliesen werden in den Abmessungen 600 x 300 mm geschnitten und haben eine Stärke von 3 mm. Die Oberfläche ist fein geschliffen und mit Wachs versehen.
Maße		600 x 300 x 3 mm
Produktstruktur und Materialien		Granulierter Kork, gebrochener Kork und / oder Korkstücke unterschiedlicher Größe, Form und Qualität, je nach Designtyp; Polyurethan-Korkbindemittel; Klebstoff auf Wasserbasis (PVA); Schmelzwachs als Endbearbeitung.
Installation		zum Verkleben
TECHNISCHE DATEN		
Länge und Breite	EN ISO 24341	600 x 300 mm ± 0.4 %
Gesamstärke	ISO 7322	3 mm ± 0.2 mm
Rechtwinkligkeit Geradheit	EN ISO 24342	< 0.4 mm < 0.25 mm
Dichte	ISO 3850	220 Kg/m ³
Masse pro Flächeneinheit	EN ISO 23997	700 g/m ² ± 10 %
Zugfestigkeit	ISO 7322	> 300 kPa
Kompression Erholung	ISO 7322	< 40 % > 75 %
Maßabweichung	EN ISO 23999	< 0.4 %
Feuchtigkeitsgehalt	EN 12105	< 8 %
Welligkeit	EN ISO 23999	< 6 mm
Reaktion auf Feuer	EN 13501-1	Feuerklasse E
Formaldehydemission	EN 12149	Unterhalb der Erkennungsgrenze Während der Herstellung werden keine formaldehydhaltigen Produkte zugesetzt.

DECODALLE KORK WAND FLIESEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

TECHNISCHE DATEN		
Schwermetalle und spezifische Elemente Arsenic; Barium; Cadmium; Chromium; Mercury; Lead; Antimony; Selenium	EN 12149	Erfüllt Keiner dieser Substanzen wird während des Herstellungsprozesses zugesetzt oder ist in direkten Kontakt mit dem Produkt gekommen
Freisetzung von Vinylchloridmonomer	EN 12149	Unterhalb der Erkennungsgrenze
Wärmewiderstand	EN 12667	0.06 (m ² .K)/W
Schalldämmung	ISO 354	αw 0.05
ALLGEMEINE DATEN		
Eigenschaften		Sicher und einfach zu handhaben und zu installieren; Effektive Reduzierung von Luftschall; Erhöht den thermischen Komfort; Fortbestehen von Merkmalen über die Zeit; Ohne Freisetzung giftiger Gase beim Verbrennen; Leicht, flexibel und geruchlos; Keine schädlichen Chemikalien; Natürliches, biologisch abbaubares und recycelbares Produkt
Verpackung		DECODALLE-Fliesen werden in Kartons verpackt, die jeweils 8 VE's enthalten, die in Schrumpffolie eingewickelt sind, und bieten einen geeigneten Schutz für normale Transport- und Lagerbedingungen. Kartons werden durch Etikett und / oder Tintenstrahldruck gekennzeichnet und palettiert. Jede Palette wird überschallt und mit Stretchfolie umwickelt. Stück pro Karton: 88 Qm pro Karton: 15.84 m ² Gewicht pro Karton: 12 Kg Kartons pro Palette: 42 Qm pro Palette: 665.3 m ²
Umwelt		DECODALLE-Fliesen werden aus mehr als 90% Kork hergestellt, einem nachwachsenden Rohstoff. Es enthält kein PVC und keine Weichmacher oder andere gesundheits- oder umweltgefährdende Stoffe.



GRANORTE behält sich das Recht vor, Änderungen an Material und Struktur vorzunehmen, um die Qualität oder technische Leistung zu verbessern.