


# AkKit<sup>®</sup> 602



## Naturstein Silikon

- Hervorragend geeignet für Abdichtungen im Marmor- und Natursteinbereich
- keine Fleckenbildung oder Verfärbungen auf Naturstein
- pilzhemmend
- dauerelastisch
- wasserbeständig
- haftstark
- alterungs-, wetter- und lichtbeständig



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Neutralvernetzender, dauerelastischer, Fugendichtstoff auf Silikone-Basis ohne Weichmacherwanderung. Für Fugenbewegungen bis max. 25% Gesamtverformung.

Sehr gut verarbeitbar, farbecht und UV-beständig. Fungizid ausgerüstet<sup>1)</sup>, beugt Pilz- und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor.

### Lieferform:

| Gebinde           | Cut Case |
|-------------------|----------|
| 310 ml Kartuschen | 12 Stk.  |

## ANWENDUNG

Für elastische Fugenabdichtungen im Marmor- und Natursteinbereich. Versiegelung und Anschlussfugen im Fensterbau (Holz, Metall, Kunststoff, außer PE/PP). Geeignet für Anwendungen im Küchen- und Sanitärbereich. Optimal auch für Acrylwannen. Innen und außen einsetzbar.

## LAGERUNG

In ungeöffneter Verpackung, bei kühler (frostfreier) und trockener Lagerung, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, 12 Monate lagerfähig.

## ARBEITSSCHUTZ

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Bei Hautkontakt das Material entfernen und mit Wasser und Seife waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Durchhärtungsphase des Dichtstoffes für gute Belüftung sorgen. Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf der Kartusche zu entnehmen.

<sup>1)</sup>Enthält Zinkpyritthon. Nicht kennzeichnungspflichtig.

# VERARBEITUNG

## Anbringungsmethode:

Zur Verarbeitung von Akkit Kartuschen eignen sich alle üblichen Handdruck-, Akkudruck- und Druckluftpressen. Düse entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden. Fugenränder gegebenenfalls abkleben. Fuge gleichmäßig mit Silikon ausfüllen. Vor Hautbildung (ca. 25 Minuten), unter Zuhilfenahme eines Fugenglätters, z. B. von Akkit, und schwacher Seifenlösung, die Fugen glätten. Sofort im Anschluss Klebeband entfernen. Wegen der großen Fleckenempfindlichkeit einiger Natursteinsorten ist überschüssiges Glättmittel sofort zu entfernen/abzuwaschen.

## Reparaturmöglichkeit:

mit den gleichen Materialien.

# TECHNISCHE ANGABEN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Verarbeitungsklima Temperatur | +5 °C bis +35 °C  |
| Umgebung feuchte              | > 30 %  |
| Farbe                         | grau  |
| Basis                         | Alkoxy  |
| Konsistenz                    | stabile Paste   |
| Aushärtungssystem             | Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit   |
| <sup>2)</sup> Aushärtung      | ca. 2 mm/24 Std.  |
| <sup>2)</sup> Hautbildung     | ca. 25 Minuten  |
| Härte                         | 25 ±5 Shore A   |
| Dichte                        | 1,05  |
| Temperaturbeständigkeit       | -40 °C bis +150 °C  |
| Rückstellvermögen             | > 80%   |
| Maximale Verformung           | 25%   |
| Elastizitätsmodul 100 %       | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Maximale Spannung             | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Dehnung bei Bruch             | 700% (ISO 37)   |
| Reichweite                    | ca. 12 Ifm./Kartusche bei 5 mm x 5 mm Fugendimension  |
| Fugenabmessungen              | Minimale Breite: 5 mm<br>Maximale Breite: 30 mm<br>Minimale Tiefe: 5 mm<br>Empfohlen:<br>2 x Fugentiefe = Fugenbreite |

<sup>2)</sup> Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Diese Werte können variieren durch Umgebungs faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats.

## UNTERGRÜNDE

Naturstein wie z.B. Marmor, Granit, Schiefer, Holz, Metall, Kunststoff (außer PE/PP). Alle üblichen Untergründe im Küchen- und Sanitärbereich wie Fliesen, Glas, glasierte Flächen, Emaille, Keramik, Porzellan, eloxiertes Aluminium, etc.

### Untergrundvorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe vorbehandeln mit Silikon-Primer. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

### Werkzeug-Reinigungsmittel:

Terpentin bei frischem Dichtstoff.

### Fugenerneuerung:

Ausgehärteten Dichtstoff sorgfältig rausschneiden, danach mit Silikonentferner Akkit 630 weiterbehandeln.

**Nicht überstreichbar. Der Kontakt mit Weichmacher abgebenden Materialien, wie z.B. EPDM, APTK, Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen, Bitumen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten wie Verfärbungen oder Haftungsverlust kommen kann.**

## PRÜFZEUGNISSE

### Geprüft nach:



#### EC 1 Plus

Emissionsarme Produkte werden mit dem Emicode-Siegel ausgezeichnet.

Das Emicode-Siegel EC 1 erfüllt höchste Gesundheits- und Umweltansprüche. Das Siegel EC1 Plus ist die Premiumklasse und setzt noch einmal deutlich strengere Grenzwerte.

Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informations-schrift ihre Gültigkeit.

# FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES


FR

## AkKit<sup>®</sup> 602



### Silicone pour pierre naturelle

- convient parfaitement aux étanchéifications sur le marbre et les pierres naturelles
- pas de formation de taches ni de colorations sur la pierre naturelle
- à effet fongicide
- durablement élastique
- résistant à l'eau
- excellente adhérence
- résistant au vieillissement, aux intempéries et à la lumière



### PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Produit d'étanchéification à réticulation neutre, à base de silicone, durablement élastique, sans migration des plastifiants. Pour des mouvements de joint jusqu'à 25 % de déformation totale max.

Très malléable, grand-teint et résistant aux UV. Traité avec un fongicide<sup>1)</sup>, ce qui permet de prévenir les attaques de champignons et de moisissures.

### Format de livraison :

| Contenance           | Cut Case  |
|----------------------|-----------|
| Cartouches de 310 ml | 12 pièces |

### APPLICATION

Pour l'étanchéité élastique des joints sur le marbre et les pierres naturelles. Étanchéité et joints de raccordement dans la construction de fenêtres (bois, métal, plastique, (sauf PE/PP)). Convient à des applications dans les cuisines et sanitaires. Également optimal pour les baignoires acryliques. Il est utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.

### STOCKAGE

12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais (à l'abri du gel), à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

### SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Observer l'hygiène de travail usuelle. En cas de contact avec la peau, retirer le matériel et rincer à l'eau et au savon. Conserver hors de la portée des enfants. Au cours de la phase de polymérisation du matériau d'étanchéité, veiller à une bonne aération de la pièce. Les informations spécifiques au produit concernant la composition, le maniement, le nettoyage, les mesures nécessaires et l'élimination du produit sont fournies dans la fiche de données de sécurité et sur les indications mentionnées sur la cartouche.

<sup>1)</sup>Contient du pyrithione de zinc. Non soumis à l'obligation d'étiquetage.

## MISE EN ŒUVRE

### Méthode d'application :

Toutes les presses à cartouches manuelles, sans fil et à air comprimé courantes sont adaptées à l'utilisation de cartouches Akkit. Couper la buse en biseau en fonction de la largeur du joint. Coller éventuellement les bords de joint. Remplir le joint de manière uniforme avec le silicone. Avant pelliculation (25 minutes env.), lisser les joints à l'aide d'un lisseur de joint, par ex. Akkit, et d'une solution légèrement savonneuse. Retirer aussitôt la bande autocollante.

En raison de la grande sensibilité de certaines pierres naturelles aux taches, il convient d'enlever/de laver immédiatement tout excédent de produit de lissage.

### Possibilité de réparation :

avec les mêmes matériaux.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Milieu de traitement        | +5 °C à +35 °C  |
| Température                 |   |
| Humidité ambiante           | > 30 %  |
| Couleur                     | gris  |
| Base                        | Alkoxy  |
| Consistance                 | Pâte solide   |
| Système de polymérisation   | Polymérisation par humidité de l'air  |
| <sup>2)</sup> Durcissement  | env. 2 mm/24 h  |
| <sup>2)</sup> Pelliculation | env. 25 minutes   |
| Dureté                      | 25 ±5 Shore A   |
| Densité                     | 1,05  |
| Résistance à la température | -40 °C à +150 °C  |
| Résilience                  | > 80 %  |
| Déformation maximale        | 25 %  |
| Module d'élasticité 100 %   | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Tension maximale            | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Allongement à la rupture    | 700 % (ISO 37)  |
| Rendement                   | env. 12 m lin./cartouche pour dimensions du joint de 5 x 5 mm   |
| Dimensions du joint         | Largeur minimale : 5 mm<br>Largeur maximale : 30 mm<br>Profondeur minimale : 5 mm<br>Recommandé :<br>2 x profondeur du joint = largeur du joint |

<sup>2)</sup> À +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs peuvent différer en fonction de facteurs externes tels que la température, l'humidité et le type de substrat.

## SUPPORTS

Pierre naturelle comme par ex. marbre, granit, ardoise. Bois, métal, plastique (sauf PE/PP). Tous les supports habituels dans les cuisines et les sanitaires tels que le carrelage, le verre, les surfaces émaillées, l'émail, la céramique, la porcelaine, l'aluminium anodisé, etc.

### Traitement préalable du support :

Les surfaces d'adhésion doivent être propres, sans poussières ni graisse. Traitement préalable: appliquer le primaire silicone sur des surfaces poreuses. Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

### Nettoyant d'outil :

Térébenthine pour les matériaux d'étanchéité fraîchement posés.

### Renouvellement des joints :

Retirer minutieusement le matériau d'étanchéité polymérisé, puis retravailler avec le dissolvant de silicone Akkit 630.

**Ne peut pas être peint. Le contact avec les matériaux émetteurs de plastifiant comme par ex. l'EPDM, l'APTK, le caoutchouc chloroprène (néoprène), le butyle, les enduits isolants et les mousse est à éviter au risque d'intolérances telles que décolorations ou pertes d'adhérence.**

## RAPPORTS D'ESSAI

### Contrôlé selon :



#### EC 1 Plus

Les produits à faibles émissions portent le label Emicode.

Le label Emicode EC 1 répond aux exigences les plus élevées en matière de santé et d'environnement. Le label EC1 Plus est la classe supérieure et fixe des limites encore plus strictes.


Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité si les matériaux conviennent à l'usage prévu – également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'information technique perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

# AkKit<sup>®</sup> 602



## Silicone per pietra naturale

- Eccezionale per sigillature di superfici con marmo e pietra naturale
- non si creano macchie né alterazioni del colore sulla pietra naturale
- anti-fungino
- a elasticità permanente
- resistente all'acqua
- elevato potere di adesione
- resistente a invecchiamento, intemperie e luce



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Sigillante per fughe a base di siliconi, reticolante naturale, a elasticità permanente, senza migrazione di plastificante. Per i movimenti dei giunti fino ad una deformazione complessiva del 25%.

Ottimamente lavorabile, di colore inalterabile e resistente ai raggi UV. Dotato di fungicida<sup>1)</sup>, previene funghi e muffe sul sigillante.

### Formato:

| Contenitore        | Cut Case |
|--------------------|----------|
| cartucce da 310 ml | 12 pz.   |

## APPLICAZIONE

Per sigillature di fughe elastiche su superfici in marmo e pietra naturale. Sigillatura e fughe di raccordo nella costruzione di finestre (legno, metallo, plastica, (tranne PE/PP)). Adatto per applicazioni in cucina e in bagno. Ottimale anche per vasche in acrilico. Utilizzabile all'interno e all'esterno.

## STOCCAGGIO

In confezione chiusa, stoccaggio al fresco (assenza di gelo) e asciutto, con temperature tra +5°C e +25°C, conservabile per 12 mesi.

## PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA

Osservare la consueta igiene sul lavoro. In caso di contatto con la pelle rimuovere il materiale e lavare con acqua e sapone. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante la fase di indurimento del sigillante provvedere ad una buona ventilazione. Informazioni specifiche sul prodotto in relazione alla composizione, all'uso, alla pulizia, alle misure appropriate e allo smaltimento devono essere desunte dalle schede dati di sicurezza e dalle indicazioni sulla cartuccia.

<sup>1)</sup> Contiene zinco piritione. Nessun obbligo di etichetta.

# LAVORAZIONE

## Metodo di applicazione:

Per la lavorazione delle cartucce Akkit sono idonee tutte le presse standard manuali, a batteria e ad aria compressa. Tagliare in obliquo l'ugello in base alla larghezza dei giunti. Eventualmente applicare del nastro adesivo sui bordi dei giunti. Riempire uniformemente i giunti con il silicone. Prima della formazione della pellicola (ca. 25 minuti), levigare i giunti con l'ausilio di una spatola, ad es. di Akkit, per giunti e soluzione saponata debole. Subito dopo rimuovere il nastro adesivo.

A causa della grande macchiabilità di alcuni tipi di pietre naturali, il prodotto per lasciare in eccesso va rimosso / lavato via immediatamente.

## Possibilità di riparazione:

con gli stessi materiali.

# DATI TECNICI

|   |   |
|---|---|
| Clima di lavorazione<br>Temperatura       | da +5°C a +35°C   |
| Umidità ambiente                          | > 30 %  |
| Colore                                    | grigio  |
| Base                                      | Alkoxy  |
| Consistenza                               | pasta stabile   |
| Sistema di indurimento:                   | polimerizzazione attraverso l'umidità dell'aria   |
| <sup>2)</sup> Indurimento                 | ca. 2 mm/24 ore   |
| <sup>2)</sup> Formazione di una pellicola | ca. 25 minuti   |
| Durezza                                   | 25 ±5 Shore A   |
| Densità                                   | 1,05  |
| Resistenza alla temperatura               | da -40 °C a +150 °C   |
| Capacità di resilienza                    | > 80%   |
| Massima deformazione                      | 25%   |
| Modulo di elasticità 100 %                | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Tensione massima                          | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Allungamento a rottura                    | 700% (ISO 37)   |
| Portata                                   | ca. 12 metri lineari / cartuccia con misure delle fughe 5 x 5 mm  |
| Misure delle fughe                        | larghezza minima: 5 mm<br>larghezza massima: 30 mm<br>profondità minima: 5 mm<br>Si consiglia:<br>2 x profondità fughe =<br>larghezza fughe |

<sup>2)</sup> Con +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria. Questi valori possono variare per fattori ambientali come temperatura, umidità e tipo di substrato.

## SOTTOFONDI

Pietre naturali come ad es. marmo, granito, ardesia. Legno, metallo, plastica (tranne PE/PP). Tutti i fondi comuni in cucina e in bagno, come piastrelle, vetro, superfici vetrate, smalto, ceramica, porcellana, alluminio anodizzato, etc.

### Preparazione del fondo:

Le superfici di adesione devono essere pulite e senza polvere o grassi. Effettuare un trattamento preliminare dei supporti porosi con primer al silicone. Per ogni supporto è consigliabile eseguire un test di aderenza.

### Detergente utensili:

Trementina con sigillante fresco.

### Rinnovo fughe:

Tagliare con attenzione il sigillante indurito, poi trattare con un prodotto per la rimozione del silicone Akkit 630.

**Non verniciabile. Il contatto con materiali che emettono plastificanti come ad es. EPDM, APTK, gomma cloroprene (neoprene), butile, vernici isolanti, bitume e sostanze espansive deve essere evitato, in quanto può portare a incompatibilità come colorazioni o perdita di aderenza.**

## CERTIFICATI DI PROVA

### Testato secondo:



#### EC 1 Plus

I prodotti a bassa emissione vengono contrassegnati con il sigillo Emicode.

Il sigillo Emicode EC 1 soddisfa i più elevati requisiti sanitari e ambientali. Il sigillo EC1 Plus è la classe premium e stabilisce limiti ancora più severi.


Queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto – anche per quanto riguarda le condizioni in loco – sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

# AkKit<sup>®</sup> 602



## Natuursteen siliconenkit

- Zeer geschikt voor afdichtingen op marmer en natuursteen
- geen vlekvorming of verkleuringen op natuursteen
- schimmelwerend
- blijvend elastisch
- waterbestendig
- goed hechtend
- slijtage-, weer- en lichtbestendig



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Neutraal uithardende, blijvend elastische voegkit op siliconenbasis zonder migratie van weekmakers. Voor voegbewegingen tot 25% van de totale vervorming.

Zeer goed verwerkbaar, kleurvast en uv-bestendig. Voorzien van schimmeldodend middel<sup>1)</sup>, voorkomt schimmelvorming op de kit.

### Levervorm:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Verpakking          | Cut case |
| Patronen van 310 ml | 12 st.   |

## TOEPASSING

Voor elastische voegafdichtingen op marmer en natuursteen. Afdichting en aansluitvoegen in raamconstructies (hout, metaal, kunststof (behalve PE/PP)). Geschikt voor keukens en sanitaire ruimtes. Ook optimaal voor acrylbaden. Binnen en buiten te gebruiken.

## BEWAARADVIES

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking op een droge en koele (vorstvrije) plaats bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

## ARBOMAATREGELLEN

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Bij contact met de huid, spoelen en wassen met water en zeep. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens het uithardingsproces van de kit voor goede ventilatie zorgen. Productspecifieke informatie ten aanzien van samenstelling, gebruik, reiniging, overeenkomstige maatregelen en verwijdering kan worden gevonden op het veiligheidsinformatieblad en in de aanwijzingen op de verpakking.

<sup>1)</sup> Bevat: zinkpyrithione. Kenmerk niet verplicht.

## VERWERKING

### Wijze van aanbrengen:

Voor de verwerking van Akkit-patronen zijn alle gebruikelijke hand-, accu- en persluchtkitpistolen geschikt. Mondstuk overeenkomstig de voegbreedte schuin afsnijden. Voegranden evt. aplakken. Voegen gelijkmatig vullen met kit. Vóór huidvorming (na ca. 25 minuten) de voegen gladstrijken met behulp van een vlakspaan, bijv. van Akkit, en een milde zeepoplossing. Vervolgens onmiddellijk de tape verwijderen. Vanwege de hoge gevoeligheid voor vlekken van sommige soorten natuursteen moet overtollig gladstrijkmiddel onmiddellijk worden verwijderd/afgewassen.

### Reparatiemogelijkheid:

met hetzelfde materiaal.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verwerkings-temperatuur   | +5°C tot +35°C   |
| Omgevingsvochtigheid      | > 30 %   |
| Kleur                     | grijs  |
| Basis                     | alkoxy   |
| Consistentie              | stabiele pasta   |
| Uithardingssysteem        | polymerisatie door luchtvochtigheid  |
| <sup>2)</sup> Uitharding  | ca. 2 mm/24 uur  |
| <sup>2)</sup> Huidvorming | ca. 25 minuten   |
| Hardheid                  | 25 ±5 Shore A  |
| Dichtheid                 | 1,05   |
| Temperatuurbestendigheid  | -40 °C tot +150 °C   |
| Herstelvermogen           | > 80%  |
| Maximale vervorming       | 25%  |
| Elasticiteitsmodulus 100% | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Maximale spanning         | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Rek bij breuk             | 700% (ISO 37)  |
| Bereik                    | ca. 12 strekkende meter/<br>patroon bij<br>5 mm x 5 mm voegafmeting  |
| Voegafmetingen            | Minimale breedte: 5 mm<br>Maximale breedte: 30 mm<br>Minimale diepte: 5 mm<br>Aanbevolen:<br>2x voegdiepte = voegbreedte |

<sup>2)</sup> Bij +20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Deze waarden kunnen variëren als gevolg van omgevingsfactoren, zoals temperatuur, vochtigheid en het soort ondergrond.

## ONDERGRONDEN

Natuursteen zoals marmer, graniet, leisteen. Hout, metaal, kunststof (behalve PE/PP). Alle gebruikelijke ondergronden in keukens en sanitaire ruimtes zoals tegels, glas, geglaazuurde oppervlakken, emaille, keramiek, porselein, geanodiseerd aluminium, etc.

### Voorbehandeling van de ondergrond:

De hechtingsoppervlakken moeten schoon, stof- en vettvrij zijn. Poreuze ondergronden voorbehandelen met kit-primer. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

### Reinigingsmiddel voor gereedschap:

Terpentine onmiddellijk na gebruik.

### Voegrenovatie:

Uitgeharde kit zorgvuldig verwijderen, vervolgens met siliconenverwijderaar Akkit 630 bijwerken.

**Niet overschilderbaar. Contact met materialen die weekmakers afgeven, zoals EPDM, chloropreenrubber (neopreen), butyl, primer, bitumen en schuimstoffen, moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot verkleuringen of verlies van het hechtende vermogen.**

## TESTCERTIFICATEN

### Getest volgens:



#### EC 1 Plus

Emissiearme producten worden voorzien van het Emicode-keurmerk.

Het Emicode-keurmerk EC 1 voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van gezondheid en milieu. Het keurmerk EC1 Plus is de premiumklasse en stelt nog strengere grenswaarden.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie haar geldigheid.

# AkKit<sup>®</sup> 602



## Naturstenssilikon

- Mycket lämplig för tätning av marmor och natursten
- orsakar inga fläckar eller missfärgningar på natursten
- svamphämmande
- permanent elastisk
- vattenbeständig
- starkt häftande
- ålders-, väder- och ljusbeständig



## PRODUKTEGENSKAPER

Neutralhärdande, permanent elastiskt fogtätningsmedel på silikonbas utan mjukgöravändring. För fogrörelser upp till 25 % total deformation. Mycket bearbetningsbar, färgäkta och UV-tålig. Innehåller fungicider<sup>1)</sup>, förebygger svamp- och mögelväxt på fogen.

### Leveransformat:

| Förpackning     | Cut Case |
|-----------------|----------|
| 310 ml patroner | 12 st.   |

## ANVÄNDNING

För elastisk fogtätning av marmor och natursten. Försegling och anslutningsfogar vid fönster (trä, metall, plast (utom PE/PP)). Lämplig för användning i kök och badrum. Optimal även för akrylbadkar. För inom- och utomhus bruk.

## FÖRVARING

I obruten förpackning, vid sval (frostfri) och torr förvaring, i temperaturer mellan +5 °C och +25 °C i 12 månader.

## ARBETSSKYDD

Följ normal arbetshygiene. Vid kontakt med huden ska du ta bort materialet och tvätta med tvål och vatten. Förvaras utom räckhåll för barn. Säkerställ bra ventilation under tätningsmedlets härdningstid. Produktspecifik information angående sammansättning, hantering, rengöring, relevanta åtgärder och avfallshantering hittar du i säkerhetsdatabladet samt på patronen.

<sup>1)</sup> Innehåller zinkpyriton. Ej märkningspliktig.

## BEARBETNING

### Appliceringsmetod:

Alla vanliga handtrycks-, batteritycks- och tryckluftspistoler passar för att bearbeta Akkit-patronerna. Skär av munstycket snett enligt fogbredden. Tejpa vid behov fogkanterna. Fyll i fogen jämnt med silikon. Jämna till fogarna med en fogutjämnare, t.ex. från Akkit, och mild tvållösning innan skinnbildning (ca 25 minuter). Ta sedan genast bort tejpen.

På grund av att vissa naturstenssorter är mycket känsliga för fläckar ska fogöverskott omedelbart avlägsnas/tvättas bort.

### Reparationsmöjlighet:

med samma material.

## TEKNISKA DATA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Monteringstemperatur            | +5 °C till +35 °C  |
| Omgivande luftfuktighet         | > 30 %   |
| Färg                            | grå  |
| Bas                             | Alkoxy   |
| Konsistens                      | stabil pasta   |
| Härdningssystem                 | polymerisation med hjälp av luftfuktighet  |
| <sup>2)</sup> Härdning          | ca 2 mm/24 tim.  |
| <sup>2)</sup> Skinnbildningstid | ca 25 minuter  |
| Hårdhet                         | 25 ±5 Shore A  |
| Densitet                        | 1,05   |
| Temperaturbeständighet          | -40 °C till +150 °C  |
| Återställningsförmåga           | > 80 %   |
| Maximal deformering             | 25 %   |
| Elasticitetsmodul 100 %         | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Maximal spänning                | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Töjning vid brott               | 700 % (ISO 37)   |
| Räckvidd                        | ca 12 lpm/patron vid 5 mm x 5 mm fogdimension  |
| Fogdimensioner                  | Minimal bredd: 5 mm<br>Maximal bredd: 30 mm<br>Minimalt djup: 5 mm<br>Rekommendation:<br>2x fogdjupet = fogbredd |

<sup>2)</sup> Vid +20 °C och 65 % relativ luftfuktighet. Dessa värden kan variera beroende på omgivande faktorer som temperatur, fukt och typ av underlag.

## UNDERLAG

Natursten som t.ex. marmor, granit, skiffer. Trä, metall, plast (utom PE/PP). Alla vanliga underlag i kök och badrum som kakel, glas, glaserade ytor, emalj, keramik, porslin, eloxerat aluminium osv.

### Förbehandling av underlag:

Fästytorna måste vara rena samt fria från damm och fett. Förbehandla porösa ytor med silikonprimer. Det är lämpligt att börja med att utföra ett vidhäftningstest på varje yta.

### Rengöring av verktyg:

Terpentin vid färskt tätningsmedel.

### Fogreparation:

Skär noggrant bort härdat tätningsmedel och vidarebehandla sedan med silikonborttagning Akkit 630.

**Kan inte bestrykas. Undvik kontakt med material som avger mjukmedel, som t.ex. EPDM, APTK, kloroprengummi (neopren), butyl, isoleringsfärg, bitumen och skumgummi – de kan orsaka problem som missfärgning och förlorat fäste.**

## KONTROLLINTYG

### Kontrollerat enligt:



#### EC 1 Plus

Produkter med låga utsläpp får Emicode-märkningen.

Emicode-märkningen EC 1 uppfyller de högsta hälso- och miljökraven. Märkningen EC1 Plus är premiumklassen och har ännu högre gränsvärden.


Denna tekniska information har sammanställts utifrån nuvarande teknisk utvecklingsnivå. Uppgifterna i denna tekniska information främst inte köparen/användaren sin skyldighet att på eget ansvar kontrollera om produkten passar för avsett ändamål, även vad gäller förutsättningarna på platsen. En sakkunnig användning och hantering av produkten är endast köparens/användarens ansvar. Vid nyutgåva upphör detta tekniska datablad att gälla.

# AkKit<sup>®</sup> 602



## Silikon na přírodní kámen

- Optimální pro opravy utěsnění u mramorových ploch a ploch z přírodního kamene
- nedochází k tvorbě skvrn nebo zbarvení na přírodním kameni
- zabraňuje růstu hub
- trvale elastický
- voděodolný
- silně přilnavý
- odolný vůči stárnutí, počasí a působení světla



## VLASTNOSTI VÝROBKU

Neutrálne síťující, trvale elastický spárovací tmel na bázi silikonu bez vylučování změkčovadel. Pro pohyby spár s celkovou deformací max. 25%. Velmi dobře zpracovatelný, barevně stálý a odolný proti UV záření. Fungicidní vlastnosti<sup>1)</sup>, zabraňuje napadení houbami a tvorbě plísni na silikonu.

### Způsob dodání:

| Balení        | Cut Case |
|---------------|----------|
| 310ml kartuše | 12 ks    |

## POUŽITÍ

Na elastické utěsnění spár u mramorových ploch a ploch z přírodního kamene. Uzavření povrchu a připojovací spáry v oblasti oken (dřevo, kov, plast, (kromě PE/PP)). Vhodné k použití v kuchyni a sanitární oblasti. Optimální také na akrylátové vany. Určený k použití v interiéru i exteriéru.

## SKLADOVÁNÍ

Lze skladovat 12 měsíců při neotevřeném balení, v chladném (ne pod bodem mrazu) a suchém prostředí, při pokojové teplotě od +5 °C do +25 °C.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte na běžnou pracovní hygienu. Při kontaktu materiálu s pokožkou materiál odstraňte a omyjte mýdlem a vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po dobu tvrdnutí tmelu zajistěte dobré odvětrávání. Produktově specifické informace v ohledu na složení, zpracování, čištění, příslušná opatření a likvidaci naleznete v bezpečnostních technickém datovém listu a pokynech na kartuši.

# ZPRACOVÁNÍ

## Metoda lepení:

Na zpracování kartuší Akkit jsou vhodné běžné ruční, aku a pneumatické lisy na kartuše. Aplikační špičku seřízněte našikmo podle šířky spáry. Rovněž zalepte okraje spáry. Spáru rovnomořně vyplňte silikonem. Před vytvořením filmu (cca 25 minut), spáry uhladte pomocí stěrký, např. Akkit, a mírně koncentrovaného mýdlového roztoku. Ihned poté odstraňte lepicí pásku. Kvůli vysoké citlivosti na tvorbu skvrn u některých druhů přírodního kamene je nutné okamžitě odstranit/omýt přebytečný vyhlazovací prostředek.

## Možnosti opravy:

stejným materiálem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Klima pro zpracování teplota | +5 °C až +35 °C  |
| Okolní vlhkost               | > 30 %   |
| Barva                        | šedá   |
| Základ                       | Alkoxy   |
| Konzistence                  | stabilní pasta   |
| Systém vytvrdenutí           | Polymerace vlhkostí vzduchu  |
| <sup>2)</sup> Vytvrdenutí    | cca 2 mm/24 hod.   |
| <sup>2)</sup> Tvorba povlaku | cca 25 minut   |
| Tvrdost                      | 25 ±5 Shore A  |
| Hustota                      | 1,05   |
| Teplotní odolnost            | -40 °C až +150 °C  |
| Elastická návratnost         | > 80%  |
| Maximální deformace          | 25%  |
| Modul elasticity 100 %       | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Maximální napětí             | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Roztažnost při zlomení       | 700 % (ISO 37)   |
| Dosah                        | cca 12 bm/kartuše u spár o rozměrech 5 mm x 5 mm   |
| Rozměry spár                 | Minimální šířka: 5 mm<br>Maximální šířka: 30 mm<br>Minimální hloubka: 5 mm<br>Doporučeno:<br>2 x hloubka spáry = šířka spáry |

<sup>2)</sup> Při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech jako např. teplotě, vlhkosti a druhu substrátu.

## PODKLAD

Přírodní kámen, jako např. mramor, granit, břidlice. Dřevo, kov, plast (kromě PE/PP). Veškeré běžné podklady v kuchyni a sanitární oblasti, jako např. dlažba, sklo, glazované povrchy, smalt, keramika, porcelán, eloxovaný hliník, atd.

### Základní ošetření podkladu:

Povrch musí být čistý a bez prachu či mastnot. Porézní podklady předem ošetřete pomocí základního nátěru pro silikonové těsnící hmoty Silikon-Primer. Na každém povrchu se nejprve doporučuje provést zkoušku přilnavosti.

### Čisticí prostředky na nářadí:

U nezaschlého tmelu terpentýn.

### Oživení spár:

Zatvrdlý tmel opatrně vyřízněte, poté dále ošetřete pomocí odstraňovače silikonu Akkit 630.

Nelze přetírat. Je nutné zamezit kontaktu s materiály vylučující měkčidla, jako např. EPDM, APTK, chloroprenovým kaučukem (neoprenem), butylem, izolačními nátěry, bitumenem a pěnovými materiály, jelikož by jinak mohlo dojít ke vzniku nedostatků jako např. zbarvení či ztrátě přilnavosti.

## CERTIFIKÁTY VÝROBKU

### Certifikováno dle:



#### EC 1 Plus

Výrobky s nízkým obsahem emisí nesou označení Emicode.

Označení Emicode EC 1 poukazuje na splnění maximálních požadavků pro ochranu zdraví a životního prostředí. Označení EC1 Plus představuje nejvyšší třídu a stanovuje ještě výrazně přísnější limitní hodnoty.


Tento technický list byl vytvořen na základě stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickém listu nezbavují kupujícího/uživatele povinnosti provést na vlastní odpovědnost kontrolu materiálů s ohledem na jejich vhodnost pro určený účel použití – jakož i s ohledem na podmínky na stavbě. Odborná aplikace, použití a zpracování materiálů je ve výhradní odpovědnosti kupujícího/uživatele. Tento technický list pozbývá při vydání novější verze své platnosti.

# AkKit<sup>®</sup> 602



## Silikón na prírodný kameň

- Vhodný na tmelenie povrchov z mramoru a prírodného kameňa
- žiadna tvorba škvín alebo zmeny farby na prírodnom kameni
- zabraňuje tvorbe plesní
- trvalo elastickej
- vodeodolné
- silná priľnavosť
- odolný voči starnutiu, poveternostným vplyvom a svetlu



## VLASTNOSTI VÝROBKU

Neutrálne spájajúci, trvalo pružný tesniaci tmel na báze silikónu bez použitia zmäkčovadiel. Na pohyb škár s celkovou deformáciou do max. 25 %. Veľmi dobre spracovateľný, farebne stály a odolný voči UV žiareniu. S antifungicídnymi vlastnosťami<sup>1)</sup>, zabraňuje tvorbe húb a plesní na tesniacom materiáli.

### Forma dodávky:

| Nádoba         | Cut Case |
|----------------|----------|
| 310 ml kartuše | 12 ks    |

## POUŽITIE

Na elastické utesnenie škár na povrchoch z mramoru a prírodného kameňa. Tesnenie a spojovacie škáry v okenných konštrukciách (drevo, kov, plast (okrem PE/PP)). Vhodné na použitie v kuchyniach a sanitárnych priestoroch. Ideálne aj pre akrylátové vane. Možnosť použitia v interiéroch aj exteriéroch.

## SKLADOVANIE

V neotvorenom obale možno skladovať 12 mesiacov na chladnom (bez mrazu) a suchom mieste pri teplote od +5 °C do +25 °C.

## BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Dodržiavajte zvyčajnú hygienu. Pri kontakte s pokožkou materiál odstráňte a umyte vodou a mydlom. Nesmie sa dostať do rúk deťom. Počas fázy tvrdnutia tesniacej hmoty zabezpečte dobré vetranie. Informácie týkajúce sa zloženia, manipulácie, čistenia, príslušných opatrení a likvidácie nájdete na karte bezpečnostných údajov a v pokynoch na kartuší.

<sup>1)</sup>Obsahuje pyritón zinku. Nepodlieha povinnosti označovania.

# SPRACOVANIE

## Metóda aplikácie:

Na spracovanie kartuší Akkit sú vhodné všetky štandardné kartušové pištole – ručné, akumulátorové a vzduchové tlakové pištole. Trysku odstríhajte šikmo podľa šírky škáry. Okraje škáry v prípade potreby prelepte. Škáru rovnomerne vyplňte silikónom. Predtým, ako sa vytvorí povlak (cca 25 minút), vyhľadajte škáry pomocou stierky na vyhľadzovanie škár, napr. od značky Akkit, a slabého roztoku mydla. Hned potom odstráňte lepiaci páska. Vzhľadom na vysokú citlivosť niektorých druhov prírodného kameňa na zafarbenie a tvorbu škvín je potrebné prebytočný vyhľadzovací prostriedok okamžite odstrániť/umývať.

## Možnosť opravy:

rovnakým materiálom.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Podmienky pri spracovávaní<br>Teplota | +5 °C až +35 °C   |
| Okolitá vlhkosť                       | > 30 %  |
| Farba                                 | sivá  |
| Základ                                | alkoxy  |
| Konzistencia                          | stabilná pasta  |
| Systém vytvrdnutia                    | Polymerizácia na základe vzdušnej vlhkosti  |
| 2) Vytvrdnutie                        | cca 2 mm/24 hod.  |
| <sup>2)</sup> Tvorba povlaku          | cca 25 minút  |
| Tvrdosť                               | 25 ±5 Shore A   |
| Hustota                               | 1,05  |
| Teplotná odolnosť                     | -40 °C do +150 °C   |
| Odpruženie                            | > 80%   |
| Maximálna deformácia                  | 25%   |
| Modul elasticity 100 %                | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Maximálne napätie                     | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)   |
| Natiahnutie do bodu pre-trhnutia      | 700 % (ISO 37)  |
| Dosah                                 | cca 12 bežných metrov/kartušu<br>pri škáre 5 mm x 5 mm  |
| Rozmery škáry                         | Minimálna šírka: 5 mm<br>Maximálna šírka: 30 mm<br>Minimálna hĺbka: 5 mm<br>Odporúčanie:<br>2 x hĺbka škáry = šírka škáry |

<sup>2)</sup> Pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Tieto hodnoty sa môžu lísiť na základe faktorov prostredia ako je teplota, vlhkosť a druh substrátu.

## PODKLAD

Prírodný kameň ako mramor, žula, bridlica. Drevo, kov, plast (okrem PE/PP). Všetky bežné podklady v kuchyni a sanitárnej oblasti, ako sú dlaždice a obklady, sklo, glazované povrhy, smalt, keramika, porcelán, eloxovaný hliník, atď.

### Príprava podkladu:

Lepený povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Porózne podklady ošetrif silikónovým primerom. Odporúčame najskôr na každom podklade urobiť test prilnavosti.

### Čistiaci prostriedok na náradie:

Terpentín na čerstvú tesniacu hmotu.

### Obnovenie škár:

Vytvrdenutú tesniacu hmotu opatrne vyrežte, potom použite prípravok na odstraňovanie silikónu Akkit 630.

**Na hmotu nie je možné naniesť náter. Vyvarujte sa kontaktu s materiálmi, z ktorých sa uvolňujú zmäkčovadlá, ako napr. EPDM, APTK, chloroprénový kaučuk (neoprén), butyl, s izolačnými nátermi a izolačnými látkami, pretože môže dôjsť k neželaným reakciám ako sú sfarbenia alebo strata prilnavosti.**

## CERTIFIKÁTY O SKÚŠKE

### Testované podľa:



#### EC 1 Plus

Nízkoemisné výrobky sú označené pečaťou Emicode.

Pečať Emicode EC 1 spĺňa najvyššie zdravotné a environmentálne požiadavky. Pečať EC1 Plus je prémiová trieda a stanovuje ešte prísnejšie limity.


Tieto technické informácie boli vypracované na základe súčasných technologických postupov. Údaje uvedené v tomto technickom liste nezbavujú kupujúceho/používateľa povinnosti skontrolovať na vlastnú zodpovednosť materiály a ich vhodnosť na zamýšľaný účel použitia – a to aj s ohľadom na stavebné podmienky. Za odbornú aplikáciu, použitie a spracovanie materiálov nesie zodpovednosť výhradne kupujúci/používateľ. Uverejnením nového vydania stráca tento technický list platnosť.

# AkKit<sup>®</sup> 602



## Silicon piatră naturală

- Perfect pentru etanșări în spații din marmură și piatră naturală
- fără pătare sau decolorare pe piatra naturală
- fungistatic
- permanent elastic
- rezistent la apă
- aderență puternică
- rezistent la îmbătrânire, intemperii și lumină



### CARACTERISTICI PRODUS

Material de etanșare a rosturilor cu sistem de întărire neutru, elasticitate permanentă, pe bază de silicon, fără migrare de plastifianți.

Pentru deplasări ale rosturilor până la max. 25% deformare totală.

Se prelucrează foarte bine, culoare rezistentă și rezistență la UV. Proprietăți anti-fungice<sup>1)</sup>, previne dezvoltarea ciupercilor și mucegaiului pe materialul de etanșare.

### Formă de livrare:

| Ambalaj           | Cutie   |
|-------------------|---------|
| cartușe de 310 ml | 12 buc. |

### UTILIZARE

Pentru etanșarea elastică a rosturilor în spații de marmură și piatră naturală. Etanșare și rosturi de îmbinare în construcția ferestrelor (lemn, metal, plastic (cu excepția PE/PP)). Adevarat pentru utilizare în bucătării și zone sanitare. Ideal și pentru căzi acrilice. Poate fi utilizat în interior și exterior.

### DEPOZITARE

Poate fi depozitat timp de 12 luni în ambalajul sigilat, în spații reci (ferit de îngheț) și uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C și 25°C.

### SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Trebuie respectată igiena uzuală de muncă. În cazul contactului cu pielea, materialul se îndepărtează și se spală cu apă și săpun. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În timpul fazelor de întărire a materialului de etanșare trebuie să se asigure o aerisire corespunzătoare. Informațiile specifice produsului referitor la compozиție, manipulare, curățare, măsuri corespunzătoare și eliminarea deșeurilor rezultă din fișa tehnică de securitate și din indicațiile de pe cartușul produsului.

<sup>1)</sup>Conține piritionă de zinc. Nu face obiectul obligației de identificare.

## APLICARE

### Metoda de aplicare:

Pentru prelucrarea cartușelor Akkit sunt potrivite toate presele acționate manual, cu baterii și cu aer comprimat. Se tăie duza oblic, corespunzător lățimii rosturilor. Dacă este cazul, se acoperă marginile rosturilor. Rostul se umple uniform cu silicon. Înainte de formarea peliculei (aprox. 25 minute), rosturile se finisează cu ajutorul unei raclete pentru rosturi, de exemplu de la Akkit, și a unei soluții neconcentrate de săpun.

Imediat după aceea se îndepărtează banda adezivă utilizată.

Întrucât unele tipuri de piatră naturală sunt foarte sensibile la pătare, excesul de material se va îndepărta/spăla de îndată.

### Posibilitate de reparare:

cu aceleași materiale.

## INFORMAȚII TEHNICE

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Climat de prelucrare temperatură | +5 °C până la +35 °C   |
| Umiditatea mediului ambiant      | > 30 %   |
| Culoare                          | gri  |
| Bază                             | Alkoxi   |
| Consistență                      | pastă stabilă  |
| Sistem de uscare                 | Polimerizare datorită umidității din aer   |
| <sup>2)</sup> Întărire           | aprox. 2 mm/24 ore   |
| <sup>2)</sup> Formare peliculă   | cca 25 minute  |
| Duritate                         | 25 ±5 Shore A  |
| Densitatea                       | 1,05   |
| Rezistență la temperatură        | -40 °C până la +150 °C   |
| Revenire elastică                | > 80%  |
| Deformare maximă                 | 25%  |
| Modul de elasticitate 100%       | 0,37 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Tensiune maximă                  | 0,70 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)  |
| Alungirea la rupere              | 700% (ISO 37)  |
| Autonomie                        | cca 12 ml/cartuș la dimensiunea rostului de 5 mm x 5 mm  |
| Dimensiunile rostului            | Lățime minimă: 5 mm<br>Lățime maximă: 30 mm<br>Adâncime minimă: 5 mm<br>Recomandat:<br>2 x adâncimea rostului = lățimea rostului |

<sup>2)</sup> La +20 °C și umiditate relativă a aerului 65 %. Aceste valori pot să varieze în funcție de factorii de mediu, precum temperatura, umiditatea sau tipul suprafeței de suport.

## SUPRAFETE

Piatră naturală, ca de exemplu, marmură, granit, ardezie, lemn, metal, plastic (cu excepția PE/PP). Toate suprafetele obișnuite din bucătărie și zona sanitară, cum ar fi plăci ceramice, sticlă, suprafete emailate, email, ceramică, porțelan, aluminiu eloxat etc.

### Pregătirea suprafetelor de aplicare:

Suprafetele trebuie să fie curate, fără urme de praf și grăsimi. Suprafetele poroase se tratează în prealabil cu primer pentru silicon. Este recomandat ca pe fiecare suprafață să se efectueze mai întâi o probă de aderență.

### Produse de curățare pentru unelte:

Terebentină pentru materialul de etanșare proaspăt.

### Reînnoirea rosturilor:

Se taie cu atenție materialul de etanșare întărit, apoi se tratează în continuare cu produse pentru îndepărțarea siliconului Akkit 630.

**Nu poate fi vopsit.** Trebuie să se evite contactul cu materiale care eliberează plastifianti, ca de exemplu etilen-propilen-dien-monomer, APTK, cauciuc cloropren (neopren), butil, straturi izolatoare, bitum și materiale spongioase, pentru că se poate ajunge la situații de incompatibilitate, cum ar fi schimbările de culoare sau pierderea aderenței.

## CERTIFICATE DE TESTARE

### Testat conform:



#### EC 1 Plus

Produsele cu nivel redus de emisii dețin sigiliul Emicode.

Sigiliul Emicode EC 1 îndeplinește cele mai exigente cerințe cu privire la sănătate și mediu. Sigiliul Emicode EC 1 Plus reprezintă clasa premium și stabilește valori limită considerabil mai stricte.

Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspundere materialele în scopul utilizării prevăzute – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.