

Produkteigenschaften	
Format	2200* x 185 x 13 mm
Nutzschicht	ca. 3,6 mm
Verpackung	Paket: 9 Elemente / 3,663 m ² / 29,304 kg
	Palette: 32 Pakete / 117,216 m ² / 937,728 kg
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	
25 Jahre (privater Nutzung) 10 Jahre (gewerbliche Nutzung)	
Hinweise	* pro Paket 1 Stoßlänge erlaubt - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten

Produktkennzeichnungen				
 EN 14342:2013				
				

* gilt nicht für geräucherte Produkte

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeigneter Verlegeunterlage.	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften				
		Prüfnorm	Bewertung	
			Lack	Naturöl Plus
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV trocken)	
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442:2023 Verfahren B	Kennwert 5	Kennwert 5
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anhang B	R 9	R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA TDS Parkett Classic-3060 DE 20231201
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/210/
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			
			01.12.2023

Freie Sortierung nach EN 13489							
Sortiment:	Schiffsboden						
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle						
Holzart:	Bergahorn, europäisch	Buche			Eiche		
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY			Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Abkürzung / Sortierung (intern):	ER-L-BAH	ER-L-BU			ER-L-EI		
	Version 5 2019	Version 7 2019			Version 13 2019		
Sortierung:	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig
Gesunder Splint	-			nicht zulässig		zulässig: bis 75% der Lamelle / bis 50% pro Deckschicht auch leicht verfärbt	zulässig auch leicht verfärbt
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 20 mm		nicht zulässig			zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	nicht zulässig					zulässig: bis 20 mm	
Punktäste	zulässig			nicht zulässig	zulässig: bis 6 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig			nicht zulässig	zulässig		
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig						
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig: Farbgallen bis 80 mm	zulässig: Farbgallen		-			
Rindeneinwuchs	nicht zulässig						
Blitzrisse	nicht zulässig					zulässig	
Faserneigung	kein Kriterium						
Gesunder Kern	zulässig	zulässig bis 100%		-			zulässig
Markstrahlen	zulässig						
Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne, leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne leichte Einläufe	zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne, leichte Verfärbungen		
Weißstreifigkeit	-			nicht zulässig	zulässig		
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig						
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig					zulässig: Wurmlöcher	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile							
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.							
Bemerkung							
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.							

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_DE_20231201
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/210/
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.12.2023
			Seite 1 von 3

Freie Sortierung nach EN 13489			
Sortiment:	Schiffsboden		
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle		
Holzart:	Esche europäisch	Walnuss, amerikanisch	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Juglans nigra L. / JGNG	
Abkürzung / Sortierung (intern):	ER-L-ES	ER-L-SWN	
	Version 11 2022	Version 5 2015	
Sortierung:	Living	Natur	Living
Gesunder Splint	-	zulässig	
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm		
Durchfalläste	nicht zulässig		
Punktäste	zulässig: bis 5 mm	zulässig: bis 10 mm	
Kittstellen	zulässig		
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig		zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	-	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig		
Blitzrisse	nicht zulässig		zulässig
Faserneigung	kein Kriterium		
Gesunder Kern	zulässig: schwarzer Kern bis 75% einer Lamelle / Braunkernlamellen bis 70 % pro Deckschicht	-	
Markstrahlen	zulässig	-	
Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne / Verfärbungen	zulässig: alle Farben	
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	-	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig		
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig		
Nicht sichtbare Teile			
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.			
Bemerkung			
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.			

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_DE_20231201
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/210/
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.12.2023	Seite 2 von 3

Freie Sortierung nach EN 13489							
Sortiment:	Landhausdiele						
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht						
Holzart:	Eiche				Esche	Lärche	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC	
Abkürzung / Sortierung (intern):	EI-GÜ-LHD				ER-LH-ES	ER-LH-LÄR	
	Version 4 2022				Version 3 2021	Version 2 2017	
Sortierung:	Select	Natur	Living	Living Plus	Rustikal	Living	Rustikal
Gesunder Splint	nicht zulässig		zulässig	nicht zulässig		-	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm		zulässig: bis 80 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 50 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 25 mm		zulässig: bis 60 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 25 mm
Punktäste	zulässig		zulässig: Katzenpfoten			zulässig	
Kittstellen	zulässig						
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig				nicht zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-				nicht zulässig	zulässig: Harzgallen	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig				zulässig	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	zulässig: in Ästen				zulässig		zulässig: in Ästen
Faserneigung	kein Kriterium						
Gesunder Kern	nicht zulässig				zulässig	zulässig: schwarzer Kern bis 70% einer Diele / bis 30 % der Dielen	-
Markstrahlen	zulässig						
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede				zulässig: alle Farben		zulässig: gelblich-braune bis rötlich-braune Farbunterschiede
Weißstreifigkeit	nicht zulässig	zulässig				-	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig						
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig						
Nicht sichtbare Teile							
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.							
Bemerkung							
Nicht mehr als 3% der Stäbe dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.							

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_DE_20231201
Datum:	01.05.2013	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/210/
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.12.2023	Seite 3 von 3