

Produkteigenschaften

Format	570 x 95 x 10,5 mm	570 x 95 x 13,0 mm	
Nutzschicht	≥ 2,5 mm	~ 3,6 mm	
Verpackung	Paket:	20 Elemente 1,083 m ² / 6,62 kg	16 Elemente 0,866 m ² / 5,4 kg
	Palette:	36 Pakete 38,988 m ² / 238,32 kg	36 Pakete 31,190 m ² / 194,40 kg
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)	25 Jahre (private Nutzung) 10 Jahre (gewerbliche Nutzung)		
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> - nur vollflächige Verklebung zulässig - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten 		

Produktkennzeichnungen



Toleranzen (EN 13489)

Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitenabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften

	Prüfnorm	Bewertung
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN ISO 10456	10,5mm: 0,070 m ² *K/W 13mm: 0,087 m ² *K/W
Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
Trittschall	ISO 717-2	Nur vollflächige Verklebung zulässig
Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Bewertung
Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass) 51 SRT (SRV trocken)
Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1
Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442:2023 Verfahren B	Kennwert 5
Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0
Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anhang B	R 9

Freie Sortierung nach EN 13489				
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht			
Holzart:	Eiche			Walnuss
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Juglans nigra / JGNG
Abkürzung / Sortierung (intern):	TT3-GÜ			
	Version 4 2023			
Sortierung:	Natur	Living Plus	Living	Natur
Gesunder Splint	nicht zulässig		zulässig: bis 30mm	zulässig: bis 20mm
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm		zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 15mm
Durchfalläste	nicht zulässig		zulässig: bis 10 mm	nicht zulässig
Punktäste	zulässig (auch Katzenpfoten)			-
Kittstellen	zulässig			
Seichte Risse, Haarrisse, Risse im Randbereich	zulässig			
Blitzrisse	zulässig			-
Faserneigung	kein Kriterium			
Markstrahlen	zulässig			-
Farbunterschiede	zulässig: alle braunen Farbtöne			zulässig: alle Farben / keine weißen
Weißstreifigkeit	zulässig			-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig			
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig			
Nicht sichtbare Teile				
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.				
Bemerkung				
Nicht mehr als 3% der Dielen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.				

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Trendtime-3_DE_20260101.docx	Seite 2 von 2
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/863/	
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:				01.04.2025