



CAPELLO INK BLUE/6

Modell: **CAPELLO INK BLUE/6**
Referenz: **38737** **BLUE**
Format: **45,2X45,2** cm
Stärke: **8,70** mm
Oberfläche: **Natural**
Art der Fliese: **FEINSTEINZEUG Bla GRUPPE**
GL - GLASIERT

Wasseraufnahme

EN ISO-10545-3	Wasseraufnahme	< 0,5 %
----------------	----------------	---------

Abmessungseigenschaften

EN ISO-10545-2	Oberflächenbeschaffenheit	> 95%
EN ISO-10545-2	Ebenflächigkeit	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Stärke	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Länge und Breite	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rechtwinkligkeit	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Kantengeradheit	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Mechanische Eigenschaften

EN ISO 10545-11	Beständigkeit gegen Glasurrisse	Bestanden
EN ISO 10545-12	Frostsicherheit	Bestanden
EN ISO 10545-9	Lineare thermische Dehnung	Bestanden
EN ISO-10545-4	Bruchlast	> 1300 N
EN ISO-10545-4	Biegefestigkeit	> 35 N/mm ²

Oberflächeneigenschaften

EN ISO 10545-7	Abriebfestigkeit der Glasur (PEI)	3
EN ISO 10545-7	Prüf-Umdrehungen	750 rev
EN-101	Oberflächenhärte (Mohs-Scala)	6

Chemische Beständigkeit

EN ISO-10545-13	Säure- und Laugenbeständigkeit (hohe Konzentration)	HA/HA/HA
EN ISO-10545-13	Säure- und Laugenbeständigkeit (geringe Konzentration)	LA/LA/LA
EN ISO-10545-13	Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze Beständigkeit	A/A



CAPELLO INK BLUE/6

Modell: **CAPELLO INK BLUE/6**
Referenz: **38737** **BLUE**
Format: **45,2X45,2** cm
Stärke: **8,70** mm
Oberfläche: **Natural**
Art der Fliese: **FEINSTEINZEUG Bla GRUPPE**
GL - GLASIERT

Chemische Beständigkeit

EN ISO-10545-14 Fleckenbeständigkeit **5/-/5/5**

Rutschhemmende Eigenschaften

BS-7976-2 Rutschfestigkeit (englischer Pendeltest) **+36**

DIN-51130 Rutschhemmung **-**

UNE-41901:2017 EX Rutschhemmung **2**

CE-Kennzeichnung



CE-Kennzeichnung: **001CPR2017-08-01**

% RECYCLINGGEHALT



ISO 14021: Etiketten und Erklärungen - Umweltaussagen **19,00 %**