

Produkteigenschaften		
Format		1522 x 225 x 6 mm
Verpackung	Paket:	6 Elemente / 2,055 m² / 20,726 kg
	Palette:	39 Pakete / 80,133 m² / 853,31 kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2023)		
Rechtwinkligkeit des Elementes ($\leq 0,20\text{mm}$)		$\leq 0,15\text{ mm}$
Bestimmung der Kantengeradheit ($\leq 0,30\text{ mm/m}$)		$\leq 0,20\text{ mm/m}$
Ebenheit konkav/konvex	längs ($\leq 0,50/\leq 1,0\text{ %}$)	$\leq 0,30/\leq 0,50\text{ %}$
	breit ($\leq 0,15/\leq 0,20\text{ %}$)	$\leq 0,10/\leq 0,15\text{ %}$
Oberflächenbündigkeit	(mittel $\leq 0,10\text{ mm}$)	mittel $\leq 0,10\text{ mm}$
	(max. $\leq 0,15\text{ mm}$)	max. $\leq 0,15\text{ mm}$
Fugenöffnung	(mittel $\leq 0,15\text{ mm}$)	mittel $\leq 0,05\text{ mm}$
	(max. $\leq 0,20\text{ mm}$)	max. $\leq 0,10\text{ mm}$

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung möglich (siehe Hinweise im Ratgeber)
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten
    		

Klassifizierung			
			
Nutzungsstufe 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung		Nutzungsstufe 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung	
Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsstufe.			
Anforderungen / Eigenschaften		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,55 mm
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit entsprechender Dampfsperre	EN 12667	0,029 m²K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581	kein sichtbarer Schaden (Stempel Typ 0)
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
	Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Längs ≥ 4 kN/m Quer ≥ 3 kN/m
	Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338, Verfahren B	> 5.000 Umdrehungen
	Maßänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Wasserbeständigkeit	EN 317	wasserfest
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1 Für matte Oberflächen (Glanz ≤ 7): ≤ 1,5 Einheitenänderung bei 60°
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung	EN 16165, Anh. B Schiefe Ebene	Authentische Struktur / Vintagestruktur: R9 / Eleganzstruktur / Gebürstete Struktur / Naturmattstruktur / Naturstruktur / Seidenmatte Struktur: R10
		EN 16165, Anh. C Pendelprüfung	PTV (trocken / nass) ≥ 36 Low slip potential gem. UK Slip resistance group
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39

Änderung durch:	QMB Parador	Datename:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-8_DE_20260101
Datum:	15/12/2018	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/services/downloads/designboden
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01/01/2026