Technisches Datenblatt

Parkettkleber 68A

Produktbeschreibung

Parkettkleber 68A ist ein gebrauchsfertiger, wasserbasierter Parkettkleber. Geeignet zum Verkleben der meisten gängigen Parkett- und Teppichböden auf geeigneten Untergründen im Innenbereich.



Produkteigenschaften

- Einfach verarbeitbar
- Professionelle Qualität
- Hohe Haftfestigkeit
- EC-1 Plus-Label: sehr geringe Emissionen
- Hartelastischer Klebstoff nach ISO17178

Anwendungen

- Parkettkleber 68A ist geeignet für das Verkleben vieler Parkett- und Laminatarten (bis zu 250 x 50 mm), Tapis-Parkett (Glattkant-Parkettstäbe ohne Nut und Feder, 6-8 mm, in Kombination mit Vernageln), Mehrschicht- und Fertigparkett.
- Nicht geeignet für das Verkleben von Buche, bestimmte Eichen, feuchteempfindlichem Holz und Tropenholz (Hartholz)
- Geeignet für das Verkleben der meisten Parkettarten auf starksaugenden Untergründen. Auch für das Verkleben von Tapis-Parkett (flache Glattkant-Parkettstäbe ohne Nut und Feder) auf Holz geeignet

Technische Eigenschaften

Basis	PVAc
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Dichte	ca. 1,48 g/ml
Offene Zeit	20 - 30 Min.
Verbrauch	500 - 1000 g/m², abhängig von der Oberfläche und der Zahnkelle
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturwechselbeständigkeit	-20°C → +70°C
Schleifbar nach	Zumindest 24Stunden (mit Nageln), Zumindest 48 Stunden (ohne zu nageln)

Fußnote: Verdunstungszeit, offene Zeit und Aushärtungsgeschwindigkeit können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
  Parkettkleber 68A ist auf eine druck- und formstabile, saubere, permanent trockene, staub- und fettfreie Oberfläche aufzubringen, auf der sich keine losen Teile, Farbe, Wachs, Öl oder andere Verunreinigungen befinden. Unebenheiten (z. B. Klebstoffreste) können die Haftung beeinträchtigen und sollten nach Möglichkeit mechanisch, z. B. durch Schleifen oder Strahlen, beseitigt werden. Nicht ausreichend feste Oberflächen auf Betonuntergründen sollten möglichst vorab entfernt werden.

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen
+49 214 69 04 0
www.soudal.com verkauf@soudal.com

Parkettkleber 68A

- Untergrundvorbereitung
  Vor Verlegen des Parketts den Untergrund auf Eignung prüfen. Überprüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt in der gesamten Dicke des Untergrunds mit einem elektrischen oder Karbid-Hygrometer. Beachten Sie, dass ein elektrisches Hygrometer nur ungefähre Richtwerte liefert. Der Feuchtigkeitsgehalt muss der Empfehlung des Bodenherstellers entsprechen (in der Regel höchstens 2% für Sandzement-Untergründe und höchstens 0,5% für Anhydrit, gemessen mit einem Karbid-Hygrometer).
- Substrattyp
  Poröse Untergründe wie Beton oder Holz. Der Parkettboden muss mehrere Tage am Verlegeort akklimatisiert werden. Lassen Sie das Parkett bis zur Verlegung in seiner Originalverpackung, um Verformungen zu vermeiden. Überprüfen Sie vor dem Verlegen, ob der Feuchtegehalt des Holzes wie vom Lieferanten empfohlen ist (in der Regel 9% +/- 2%). Wenn die Feuchtigkeit des Holzes mehr als 11% beträgt, raten wir von einer Verlegung ab. Lassen Sie eine Lücke von 1 bis 1,5 cm um das verlegte Parkett, einschließlich aller Säulen oder Strukturen, die den Boden durchdringen. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.

Verarbeitung

- Verarbeitung
  Parkettkleber 68A sollte vor der Montage Raumtemperatur haben. Der Klebstoff wird mit einem B11-Zahnspachtel auf den Untergrund aufgetragen. Tragen Sie nicht mehr auf die Oberfläche auf, als innerhalb von 20 - 30 Min. mit Parkett belegt werden kann. Schieben Sie das Parkett auf die Klebeschicht, drücken Sie es fest oder klopfen Sie mit einem Gummihammer fest. Eine Kontaktfläche des Klebers von mindestens 80 % ist erforderlich, um die Haftung des Parketts zu gewährleisten. Belasten Sie das Parkett ggf. mit Gewicht. Warten Sie Zumindest 24Stunden (mit Nageln), Zumindest 48 Stunden (ohne zu nageln), bevor Sie das Parkett schleifen und fertigstellen.
- Reinigungsmethode
  Vor dem Aushärten kann Parkettkleber 68A mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden. Nach dem Aushärten nur mechanisch entfernbar.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung/Logistik

Verpackung: Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.
Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

Bemerkungen

- Der Untergrund sollte eine Mindesttemperatur von 15 °C haben.
- Nicht bei rel. Feuchtigkeit über 75 % verwenden.
- Verlegen Sie niemals Fußboden auf Untergründen, die einen zu hohen Feuchtegehalt aufweisen bzw. welche die einen höheren Feuchtigkeitswert haben als vom Holz-Lieferanten empfohlen.
- Nicht verlegen, wenn das Holz zu trocken ist (<7% Feuchtigkeit), weil es sich bei höherer Feuchtigkeit ausdehnen und Schaden verursachen kann.
- Nicht verlegen, wenn Wände und Decken nicht trocken sind (z.B. nach Verputzen oder Anstreichen etc.)
- Parkettkleber 68A darf nicht verdünnt werden.
- Keinesfalls auf einen Untergrund auftragen, der nicht für aufsteigende Feuchtigkeit vorbereitet wurde. Bei Erdgeschossen prüfen Sie die Verwendung einer Feuchtigkeitsabdichtung. Im Zweifelsfalle sollte immer eine Feuchtigkeitsabdichtung gelegt werden, z. B. Soudal EPR-31P Epoxy seal. Falls der Druck der aufsteigenden Feuchtigkeit zu hoch ist, wirkt möglicherweise auch die Abdichtung nicht.
- Nicht kompatibel mit Fußbodenheizung.

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen
+49 214 69 04 0
www.soudal.com verkauf@soudal.com

Parkettkleber 68A

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Soudal N.V. Deutschland
Olof-Palme-Straße 13, 51371 Leverkusen
+49 214 69 04 0
www.soudal.com verkauf@soudal.com