
		<h2>SENSO CLIC PREMIUM 2022</h2>				
<b>BESCHREIBUNG</b>						
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4,50			
Dicke Nutzschrift	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55			
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	7.118			
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	212 x 1239	240 x 1461	389 x 729	
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton	-	-	8/ 2,10 m <sup>2</sup>	7/ 2,45 m <sup>2</sup>	7/ 1,98 m <sup>2</sup>	
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>						
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)			
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23 - 33			
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> -s1			
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2			
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10			
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>						
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I			
Trittschallverbesserungsmaß	EN EN ISO 717-2	dB	4			
Raumschall	NF S 31074	dB	79			
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15			
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10			
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25			
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6			
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	-	Ja, Typ W			
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung			
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield			
<b>UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT</b>						
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10			
Zertifikat	-	-	Floorscore® / M1			
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>						
	EN 14 041		