

Dynamic GT BT

Art der Herstellung	Nadelvlies	ISO 2424	
Musterung / Gestaltung	Meliert		
Oberflächenstruktur	Grobfaserig	ISO 2424	
Breite	50*50 cm		
Rücken	BT	ISO 2424	
Nutzschicht	70% doric® PA / 20% PES / 10% PP		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	500 gr/m ²		
Flächengewicht	4200 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543	
Gesamthöhe	6,5 mm	+15% / -10% ISO 1765	
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung	EN ISO 10874	
Komfortklasse	LC1	EN 1307	
Stuhlleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985	
Treppeneignung	Nein	EN 1307	
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02	
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12	
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01	
Apparative Anschmutzung	≥ 3	EN 1269	
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356	
Trittschallminderung ΔLW	20 dB	ISO 10140	
Schallabsorption	Hz	125 250 500 1000 2000 4000	ISO 354
	αS	0,00 0,03 0,06 0,13 0,30 0,31	
Schallabsorptionsgrad αW	0,15	ISO 11654	
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,07 m ² .K/W	ISO 8302	
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)	EN 13893	
Brandverhalten	Bfl,s1	EN 13501-1	
Prodis-ID (GuT)	AC22A000	www.pro-dis.info	
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-4		

Fußboden-Symbole



Zertifikate

